NEBIT ÖNÜMLERI

Umumy nebit koksy, az kükürtli



Türkmenistanda öndürilen umumy nebit koksy (gyzdyrylmadyk), grafit elektrodlary ýaly grafitirlenen önümler üçin niýetlenen marka. Kükürt we kül her biri 0,6 %-den köp däl, uçujy maddalar 11 %-den köp däl, 1300 °C-da 5 sagat gyzdyrylandan soň hakyky dykyzlygy 2,08 g/sm³-den az däl. Umumy çyglylyk 3 %-e çenli; ol zaýa görkeziji däl we alyjy bilen hasaplaşykda ulanylýar. 8 mm-den kiçi bölejikler massanyň 60 %-den köp däl. Açyk görnüşde ýük ulagyna ýa-da big beglerde iberilýär, iň az bir ýük ulagy. Her partiýa üçin hil pasporty berilýär.

HÄSIÝETNAMALAR

Görnüşi	**Umumy nebit koksy (çig)**
Ulanylyşy	**Grafitirlenen önümleri (elektrodlar) öndürmek**
Kükürt, köp däl	**0,6 %**
Kül, köp däl	**0,6 %**
Uçujy maddalar, köp däl	**11,0 %**
Umumy çyglylyk, köp däl	**3,0 %**
1300 °C-da (5 sagat) gyzdyrylandan soň hakyky dykyzlyk, az däl	**2,08 g/cm³**
8 mm-den kiçi bölejikler, köp däl	**60 %**
Gaplanyşy	**Açyk görnüşde ýük ulagyna ýa-da big beglerde**

IŇ AZ PARTIÝA
1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI
FCA • DAP

BAHA
Sorag boýunça — möçbere we spesifikasiýa bagly